



PRODUKTDATABLAD

Raw Multi-Sealer Flex

- Mått: 50mm - Vikt: ca. 560g / rulle
- Mått: 60mm (split liner) - Vikt: ca. 670g / rulle
- Mått: 75mm x 25m - Vikt: ca. 840g / rulle
- Lim: Akryl
- Tjocklek: ca: 0,35mm
- Ångtäthet: $>1,5 \times 10^6$ s/m (sd: >40 m)
- Adhessionstyrka: ca: 35 N/25 mm
- Brottöjning: $>100\%$
- Temperaturbeständighet: $-40^\circ \text{C} - +80^\circ \text{C}$
- Optimal appliceringstemperatur: $+5^\circ \text{C} - +25^\circ \text{C}$



Allmänt

Raw Multi-Sealer Flex är en P-märkt, armerad Byggfolietejp/Allroundtejp som har mycket stark häftförmåga. Tejpen består av LD-polyeten som belagts med ett akrylathäftämne. Tejpen är UV-beständig och godkänd för inom- och utomhus bruk.

Åldersbeständighet minst 50 år för ångspärr på invändig konstruktion.

Användningsområde

Raw Multi-Sealer Flex används i första hand till att luft- & fuktsäkra skarvar och genomföringar. Tejpen har god vidhäftning mot PP-folier (non woven), PE-folier, vindskyddsskivor, fasadskivor/ fibercementskivor, aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor, Vindskydd & Ångspärr, gipsskivor, icke-vaxad papp samt en rad andra underlag.

Den är godkänd med kompabilitetsgaranti 20 år för tätning av RAW Vindskydd, RAW Underlagstak, RAW HP235, RAW Ångbroms.

Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer / spik.

Miljö

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Lagring

Tejpen bör lagras i $+5^\circ - +25^\circ \text{C}$ för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.