



Produktdatablad

RAW YEP1800

UNDERLAGSTÄCKNING med dubbel klisterkant

Användningsområde

RAW YEP1800 används som vattenavledande skikt på fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva enligt AMA Hus JSB.41 UD1. RAW YEP1800 kan läggas under betongpannor, ofalsade och falsade tegelpannor, läktad profilerad plåt, planplåt, takshingel samt ytpapp (ej svetsade ytskikt). De självklistrande längsgående skarvarna har minskad bygghöjd för att skapa planare överlapp, vilket är att föredra vid bandtäckning och andra planplåtstäckningar. Minsta tillåtna taklutning är 3° vid dold infästning och 10° vid spikning genom båda lagren.

Transport och lagerhållning

RAW YEP1800 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall skyddas mot UV-strålning och fuktighet. Rullarna skall lagras stående på pall eller på annat hårt underlag.

Produktbeskrivning

RAW YEP1800 är en CE-märkt underlagstäckning är uppbyggd i tre skikt med en stomme av polyester som belagts med SBS-modifierad bitumen. Slitytan består av en polyesterväv och undersidan av PP-duk. På RAW YEP1800 finns dubbla klisterkanter som ger ett starkt och tätt förband.

Läggning och montering

RAW YEP1800 är godkänd och monteras enligt AMA Hus JSB.41 UD1. Vid synlig infästning genom båda lagren används varmförzinkad pappspik med minsta storlek på 2,8x20 mm. Vid dold infästning används rostfri klammer med en minsta storlek på 140/10 mm. Vid klamring skall montering alltid ske med dold infästning. Montera ytskikt snarast efter att RAW YEP1800 monterats. Produkten kan exponeras för UV-strålning upp till 12 månader med bibehållen funktionalitet.

- Vid temperaturer under +5°C skall rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager innan monteringen.
- Materialet får ej kombineras med varmluftsmonterade (svetsade) ytskikt.
- RAW YEP1800 skall monteras mot rent och torrt underlag.
- Åtgärda omedelbart eventuella skador eller felaktiga infästningar med exempelvis takpappsklister.
- Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak.
- Längd: 12 m
- Bredd: 1 m
- Vikt / rulle: 21,5 kg
- Rullens täckande yta: 10,8 m²
- Stomme: Polyesterfilt
- Ytvikt: 1800 g/m²
- Ytbeläggning: Polyesterväv
- Minsta taklutning: 3° (10° vid spikning genom båda lager) Öppen exponering för UV-strålning: max 12 månader med ströläktsfixering
- Garanti: 30 år

 23	
RAW A/S Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. - DK raw-products.info/ce	
DOP_RAW_YEP1800_T072023 EN 13859-1:2010 Vattenavledande skikt byggpapp	
Draghållfasthet LR	700-900 N/50mm
Draghållfasthet TR	500-700 N/50mm
Brottöjning LR/TR	40-55%
Rivhållfasthet LR/TR	≥200N
Köldflexibilitet	Inga sprickor
Vattentäthet	Tät (Klass W1)
Dimensionsstabilitet	≤ 2%

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info