

Halvmatt Väggfärg 20

Produktbeskrivning

Halvmatt extra robust kök och badrum färg för tak och vägg med bra täckförmåga. Ger en rengöringsvänlig yta med tydlig glans.

Märkningar



Användning

Används till väggar och tak i t.ex. kök, badrum och toalett, där det ställs krav på vattentålighet, slitstyrka och hygien, dock inte i våtutrymmen.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Ta bort ev kalk med kalkbort.

Rengör med målartvätt.

Grunda obehandlade och sugande underlag med kombi grund.

Grunda ev. vattenfläckar med spärrgrund.

Påför två gånger med minst 16 timmars intervall – med pensel, roller eller spruta.

Kom ihåg att vädra, när du har målat.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktygen med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Sparmålning kan göras med tejp eller speciell spardyna.

Kom ihåg att ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.

Rengöring och underhåll

Ytan kan torkas av med fuktig trasa och fläckrengöras med milda rengöringsmedel utan slipmedel.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.23
Torrhalt: Vikt %	51
Torrhalt: Vol %	40
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

mars 2023