



Datablad

Vinylgolv med styv kärna

Brädor och fiskbensmönster

LYXIGT VINYLGOLV MED STYV KÄRNA och 1 mm IXPE (baksida av polyetenskum)
Enhetligt klickgolv i flera lager som är 100 % fritt från ftalater (produktstandard: DIN EN 16511).

Egenskaper:

SPC (stenplastkomposit eller stenpolymerkomposit – båda termerna används) är den tåliga kärnan i vårt lyxiga vinylgolv med styv kärna.

SPC-vinylgolv har en helt vattentät kärna och kan även läggas i utrymmen som tvättstuga, badrum, källare och kök. Den vattentäta funktionen gör att detta golv är pålitligare i utrymmen där fukt och temperatur kan variera. OBS! Även om KERMOS:s styva SPC-golv är ett vattentätt golv är det ingen fuktbarriär och kan inte användas som sådant.

Underhåll:

Det styva SPC-vinylgolvet är väldigt tåligt och mycket enkelt att hålla rent. Underhåll innebär endast vanlig dammsugning eller sopning, och man kan våttorka vid tillfälle.

Specifikationer:

Tjocklek	ISO 24337	6,0 mm
Slitlager		0,55 mm
Vikt	EN ISO 23997	ca. 9530 g/m ²
Längd	ISO 24337	L ≤1500 mm: ΔL ≤0,5 mm L >1500 mm: ΔL ≤0,3 mm
Bredd	ISO 24337	ΔBredd, medelvärde ≤0,10 mm
Bredd, max-min	≤0,20 mm	
Vinkelräthet	ISO 24337	Max. avvikelse vinkelräthet: ≤0,20 mm
Rakhet	ISO 24337	Max. avvikelse rakhet: ≤0,30 mm/m
Planhet	ISO 24337	Planhet, bredd, konkav: ≤0,15 %
Planhet, bredd, konvex:	≤0,20 %	
Planhet, längd, konkav:	≤0,50 %	
Planhet, längd, konvex:	≤1,00 %	
Glipor	ISO 24337	Glipor, medelvärde: ≤0,15 mm
Glipor, max. avvikelse:	≤0,20 mm	
Höjdskillnad	ISO 24337	Höjdskillnad, medelvärde: ≤0,10 mm
Höjdskillnad, max:	≤0,15 mm	

®

Kermos

Prestanda:

Klassificering

EN 16511



Brandklassificering

EN 13501-1

Halkmotstånd

EN 13893

Slitstyrka

EN 13329

Metod A

Slagtålighet

EN 13329 Annex F

Stor diameter

Tålighet mot fina repor

EN 16094

Stol med hjul

EN 425

≥25000 cykler

Påverkan från möbelben

EN 424

Fläckbeständighet

EN 438-2

Grupp 1 + 2:

Grupp 3:

Kort sida:

Låsningshållfasthet

ISO 24334

Lång sida:

≥3,5 kN/m

Dimensionsstabilitet efter påverkan av värme EN ISO 23999

Ljudisolering: ASTM 492-09

Ljudisolering: EN ISO 10140

18 dB

Påverkan av statisk elektricitet

EN 1815

Metod A

Termisk ledningsförmåga

EN 12664

Termisk beständighet

EN 12664

Golvvärmesystem

Ja

CE-märkning

EN 14041

Försäkran om prestanda (DoP)

DoP_KERMOS-FLVI_NO032021

Bfl-s1

DS

≥4000 cykler

≥1800 mm

≤MSR-A2/≤MSR-B2

Inga skador

Inga synliga skador

Grad 5

Grad 4

≥2,0 kN/m

≤0,25 %

IIC 56

0,2 kV

0,125 (W/m²K)

0,048 (m²K)/W

Max. 27 C

Artikelnummer

900304727

Benämning

VINYLGOLV MÖRK EK KERMOS 6MM

900304726

VINYLGOLV LJUS EK KERMOS 6MM

900304728

VINYLGOLV GRÅ EK KERMOS 6MM

900304730

VINYLGOLV EK FISK BEN KERM. 6MM

900304731

VINYLGOLV LJUS EK FISK B. 6MM

900304729

VINYLGOLV EK KERMOS 6MM

LRV(Ljusreflektionsvärde)

31%

37%

17%

27%

39%

27%

