



Data sheet

RAW YEP 730

UNDERLAGSTÄCKNING

PRODUKTBESKRIVNING

RAW YEP 730 underlagstäckning är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med SBS-modifierad bitumen. Ytan är belagd en stark och smidig polypropenfilt som minskar halkrisken. På YEP 730 finns dubbla klisterkanter (med bitumenklister) som ger ett starkt och tätt förband. Denna produkt är accepterad av Byggsvarubedömningen (id:57866/1).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

YEP 730 används som vattenavledande skikt på fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva enligt Hus AMA 18 JSC.61 21 JSC.6. YEP 730 kan läggas under betong, samt shingel och ytpapp (ej svetsade ytskikt).

TRANSPORT OCH LAGERHÅLLNING

YEP 730 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall skyddas mot UV-strålning och fuktighet. Rullarna skall lagras stående på pall eller på annat hårt underlag.

LÄGGNING OCH MONTERING

Vid synlig infästning genom båda lagren enligt VU typ 611 används varmförzinkad pappspik med minsta storlek på 2,8x20 mm. Vid dold infästning enligt VU typ 612 används rostfri klammer med en minsta storlek på 140/10 mm. Vid klamring skall montering alltid ske med dold infästning. Montera ytskikt snarast efter att YEP 730 monterats. Produkten kan exponeras för UV-strålning upp till 2 månader med bibehållen funktionalitet.

Längd: 25 m

Bredd: 1 m

Vikt / rulle: 17,5 kg

Rullens täckande yta: 22,5 m²

Stomme: Polyesterfilt

Ytvikt: 730 g/m²

Ytbeläggning: Polypropenväv Polypropenfilt

Minsta taklutning: 6 grader

CE-märkt: JA


Draghållfasthet längd / tvär: 650 N / 492 N 680 +/- 20% (N/50mm) 410 +/- 20%(N/50mm)

Brottöjning längd / tvär: 37% / 42% 38 +/- 20% 35 +/- 20%

Rivhållfasthet längd / tvär: 241 N / 236 N >100N

Garanti: 30 år

Kvalitet enligt AMA Hus JSB.41 UD2

 23	
RAW A/S Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. - DK raw-products.info/ce	
DOP_RAW_YEP730_T072023 EN 13859-1:2010 Vattenavledande skikt byggpapp	
Ytvikt	730gr/m ²
Draghållfasthet LR/TR	680/410 N/50mm
Brottöjning LR/TR	38%/35%
Rivhållfasthet LR/TR	≥100N
Köldflexibilitet	Inga sprickor
Vattentäthet	Tät (Klass W1)
Brand	NPD
Beständighet efter åldring	
Vattentäthet	Tät
Draghållfasthet LR/TR	674/408 N/50mm
Brottöjning LR/TR	37%/29%

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info