

## Dekorvax Intensiva kulörer

För allt trä inomhus – från golv till tak



Osmo Dekorvax i intensiva kulörer används för infärgning av paneler och tak, dekorationslister och bjälkar, specialgjorda snickerier, möbler, dörrar, hyllor mm inomhus. Fungerar även för transparent infärgning av golv, infärgning av MDF och intensiv infärgning av ytor som redan mörknat/gulnat. Passar bra för trä i badrum, kök och barnrum.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös  
1 applicering = transparent, matt infärgning  
2 appliceringar = intensiv, sidenmatt infärgning (ej 3186 som är matt)

### ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering.

### TORKTID

12-24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

### VERKTYG

#### **Tak, paneler, möbler m.m. transparent infärgning:**

Osmo Pensel, Osmo Penselborste, vitt skurblock eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

#### **Tak, paneler, möbler m.m. intensiv infärgning:**

Osmo Pensel, Osmo Penselbortse eller Osmo Mikrofiberroller 100mm.

**Golv, transparent infärgning:** Vitt Skurblock med hållare alt. Osmo Golvmaskin med vit rondell.

### FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm

innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel 7350. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

### APPLICERING

Osmo Dekorvax är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Kulörerna kan blandas med varandra för att uppnå ytterligare kulörer/effekter.

#### **Tak, paneler, möbler m.m.**

##### **Transparent infärgning (1 applicering)**

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. För en svagare transparent infärgning vid applicering med Osmo Pensel/Osmo Penselborste, eftertorka efter ca. 10 min. med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalen eller Rapid.

Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>. Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originalen 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Önskas ett vitare utseende kan även Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad 3040 sidenmatt, 3041 eller 3044 matt användas för slutbehandling på yta infärgad med Osmo 3111 Vit.

**Tak, paneler, möbler m.m.****Intensiv infärgning (2 appliceringar)**

- Applicera produkten tunt i träets fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i ca. 12 timmar, söj för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
- Låt torka i ca. 12 timmar, söj för god ventilation.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

**Golv (1 applicering)**

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24 timmar, söj för god ventilation.

OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Dekorvax i intensiva kulörer. Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originallet eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>. Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originallet 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Önskas ett vitare utseende kan även Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad 3040 sidenmatt, 3041 eller 3044 matt användas för slutbehandling på yta infärgad med Osmo 3111 Vit.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

**RENGÖRING AV VERKTYG**

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

**STÄDNING**

Ytor behandlade med Osmo Dekorvax i intensiva kulörer är enkla att rengöra. Fuktorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

**VARIANTER**

- 3104 Röd, sidenmatt
- 3105 Gul, sidenmatt
- 3115 Ljusgrå, sidenmatt
- 3116 Lera, sidenmatt
- 3125 Blå, sidenmatt
- 3131 Grön, sidenmatt
- 3132 Gråbeige, sidenmatt
- 3165 Brun, sidenmatt
- 3169 Svart, sidenmatt
- 3181 Kisel, sidenmatt
- 3186 Vit, matt



IMPORTÖR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, ersätter alla tidigare versioner