

Tekniskt datablad

OS106

WINDOW PUTTY

Fönsterkitt

16-04-2026 / V 4

Beskrivning

Plastiskt fönsterkitt för glasning. Uppbyggt på halvtorkande oljor och petrokemiska bindemedel.

Smidig, lättarbetad konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan 50-talet.

Finns i olika standardkulörer. I större förpackningar säljes OS106 Fönsterkitt under namnet OS108 Mastic.



Funktioner och Fördelar

- Smidig och lättarbetad pasta
- Används av ledande fönsterfabriker och
- glasmästerier
- Övermålningsbart

Användningsområde

Glasning, konventionellt tryckoch falskittför glasrutor i trä- och metallbågar.

Förpackning

310 ml patron (12/kartong)
250 ml burk (12/kartong)

Tillgänglig kulör

Benvit S 0502-Y
Beige S 1005-Y 20 R

Hållbarhetstid

24 månader i öppnad förpackning

Förvaring

Vid +5°C till +25°C

Certifikat & Godkännanden

Svanen listad, Basta ALFA 39/39,

Tekniskt datablad

OS106

WINDOW PUTTY

Tekniska egenskaper

Densitet		Ca 2,1
Applicerings temperatur		+5°C till +25°C
Rörelseförmåga	ASTM C-920	3%
Torktid		7 – 14 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare
Temperaturbeständighet		< +70°C
Förvaring		Skyddas mot frost

Riktlinjer för användning

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Förberedelse

- Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena och fettfria.
- Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först uppvärms eller upptorkas.
- Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas.
- Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till sig fukt.
- Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år.
- Doppgrundning är ej tillräckligt.

Applicering

- Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på platsen efter monteringen.
- Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan från kittet.
- Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.
- Övermålning bör göras när kittet torkat för att uppnå bästa hållbarhet. Måla kittfalsen och 2 mm ut på glaset.
- Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar. Övriga färger bör provas på mindre yta innan övermålning.

Rengöring av verktyg

Fläckar avlägsnas och verktyg rengörs med lacknafta.

Åtgång

En patron till ca 7 meter eller 1 liter till ca 20 meter fylld kittfals

Observera

Om övermålning ej sker kan kittet eventuellt lossna från underlaget och sprickbildning kan uppstå.

Tekniskt datablad

OS106

WINDOW PUTTY

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Torktid

7 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare

Certifikat

