

PS1433 - Skarvtejp Polyeten

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en Polyetenfilmbärare och ett lösningsmedelsbaserat rent akrylhäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har hög draghållfasthet och god vidhäftning mot plastfilmer, plastskivor, glas, metall och släta trätytor. Bra beständighet mot åldring, fukt, saltvatten, oljor, mjukgörare och UV-ljus.
Specifikationer	Artikel PS14335025K är godkänd enligt SITAC 0491/95 för skarvning och montering av fuktspärr.
Applikationer	Artikel PS14335025K används för skarvning och reparation av fuktspärr av byggfolie, för undvikande av fukt- och ångläckage som kan medföra mögelproblem. Tejpen används också för skarvning och reparation av plastfilm och plastskivor, exempelvis till växthus, och för reparation av sprickor i plast och glas. Den är ett bra val för generell tätning, skarvning och reparation både inom- och utomhus.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Appliceringstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PE-film	
Häftämne	Rent akryl	
Färg	Transparent Grön	
Liner	Ingen	
Väderbeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Mjukgörarbeständig	Ja	
Åldringsbeständig	Ja	
Tjocklek Bärare	0,125 mm	4,92 Mils
Tjocklek Totalt	0,15 mm	5,91 Mils
Häftförmåga mot stål	7,5 N/25mm	1,71 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	60 N/25mm	13,7 Lbs/inch
Töjning, längd	300 %	
Användningstemperatur	Mellan -15 och 70 °C	Mellan 5 och 158 °F
Appliceringstemperatur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se

